

Описание

Высокогибкая специальная полихлорвиниловая пленка с матовой шелковистой поверхностью.

Подложка

Картон с нанесенным с одной стороны силиконовым покрытием, 137 г/м², обеспечивающий беспрепятственное удаление сетки. Для белой пленки используется картон бледно-голубого цвета для достижения более интенсивного контраста со шрифтом.

Клей

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание

Применение

Пленка специально разработана для временного нанесения надписей и художественного оформления на прозрачные и другие гибкие пластиковые поверхности. Для обеспечения наилучшего приклеивания рекомендуется использовать влажное нанесение. Также подходит для печати с использованием термопереноса (при помощи термотрансферных лент с красящим слоем на основе смолы).

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,080 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм
Термоустойчивость***	При наклеивании на алюминий, от -20° С до +65° С, без изменений
Устойчивость к морской воде (DIN 50021)	При наклеивании на алюминий через 100 час./23° С без изменений
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов	При комнатной температуре через 72 часа после наклеивания на алюминий пленка обладает устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	14 Н/25мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 15 МПа В поперечном направлении: мин. 15 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 120 % В поперечном направлении: мин. 120 %
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	> +8° С
Срок службы при надлежащей обработке При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	3 года

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20 °С и относительной влажности воздуха 50%

*** обычный среднеевропейский климат

Замечание

Не рекомендуется наносить пленку на брезент. Перед нанесением основу следует очистить спиртом или изопропанолом. Необходимо обеспечить полное высыхание. Прослеживаемость продукции согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORACAL® - это торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.